

# بتن الیافی هیبریدی مسلح به الیاف فولادی و پلی پروپیلن

علی اکبر رمضانپور<sup>۱</sup> و پانته آرشیداداش<sup>۲\*</sup>

## چکیده

امروزه کاربرد بتن الیافی به دلیل مزایای آن نسبت به بتن غیر مسلح گسترش یافته است. از جمله این مزایا می توان میزان جذب انرژی بالا، بهبود چشمگیر رفتار بتن در ناحیه بعد از ایجاد اولین ترک، بهبود مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه و جلوگیری از ایجاد و گسترش ترکهای جمع شدگی را نام برد. با توجه به اینکه کاربرد یک نوع الیاف خواص مطلوب گفته شده را در گستره محدود بهبود می بخشد، امروزه کاربرد بتن الیافی هیبریدی گسترش یافته است.

در این پژوهش اثر افزایش درصد الیاف پلی پروپیلن در بتن الیافی هیبریدی مورد بررسی قرار گرفته است. سه درصد مختلف الیاف پلی پروپیلن در ۱٪ حجمی الیاف فولادی جایگزین شده است. در پایان، خواص مکانیکی نمونه های بتن الیافی هیبریدی فولادی \_ پلی پروپیلن شامل طاقت خمشی، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه با یکدیگر و بتن شاهد مقایسه شده است.

نتایج آزمایشها نشان دهنده آن است که الیاف پلی پروپیلن قابلیت پل زدن بر روی ریزترکها را داشته و اثر ناچیزی بر بهبود رفتار بتن بعد از ایجاد اولین ترک را دارند. هرچه الیاف فولادی با درصد بیشتری از الیاف پلی پروپیلن جایگزین شود، میزان مقاومت خمشی، جذب انرژی و مقاومت به ضربه کاهش می یابد.

## کلمات کلیدی

بتن الیافی هیبریدی، طاقت خمشی، مقاومت ضربه، الیاف فولادی، الیاف پلی پروپیلن

## *Polypropylene \_ Steel Fiber Reinforced Concrete*

Ali.A.Ramezani pour and P.Rashid Dadash

### ABSTRACT

Fiber reinforced concrete (FRC) has been used widely due to its advantages over plain concrete such as high energy absorption, post cracking behavior, flexural and impact strengths, arresting shrinkage crack.

This research discusses the effect of increasing the percentage of polypropylene fiber on flexural toughness and strength of FRC. Three percentages of polypropylene fiber were substituted in 1% steel fiber reinforced concrete (SFRC). Finally, the mechanical properties of three types of hybrid fiber reinforced concretes were compared with each other and with steel fiber reinforced concrete by measuring their flexural toughness and flexural strength. A four-point bending test was adopted to determine the effect of hybrid fibers on crack arresting and post crack behavior.

The research results show that the more the percentage of polypropylene fiber which is substituted in SFRC is, the less the amount of energy absorption and flexural toughness with FRC will be.

### KEYWORDS

Hybrid fiber reinforced concrete, Flexural strength, Flexural toughness, steel fiber, polypropylene fibers

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۹/۱۶

تاریخ اصلاحات مقاله: ۱۳۹۱/۷/۱

<sup>۱</sup> استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن؛ aaramce@aut.ac.ir

<sup>۲\*</sup> نویسنده مسئول و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن؛

pnt\_rashidi@yahoo.com

الیاف، خواص بتن تازه مانند تولید آسانتر و کاهش جمع‌شدگی پلاستیک را بهبود می‌بخشد و نوع دیگر خواص مکانیکی بتن را بهبود می‌بخشد [۷].

بتن مسلح به الیاف فولادی امروزه توجه ویژه‌ای را در میان محققین به خود اختصاص داده است. الیاف فولادی طول بلند، نرمی زیاد و مدول الاستیسیته بالا دارد. بنابراین پس از ایجاد اولین ترک بر روی ترک‌های بزرگ پل زده و از گسترش آنها جلوگیری می‌نمایند بدین ترتیب سبب افزایش شکل‌پذیری بتن، طاقت خمشی، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه می‌شود. با این وجود از جمله مشکلات کاربرد این دسته الیاف، اثرپذیری از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، زنگ زدگی، قیمت بالا و همچنین افزایش وزن سازه بتنی است. از طرفی بتن الیافی مسلح به الیاف پلی‌پروپیلن سبک بوده و هیچ یک از عیوب مذکور بتن الیافی فولادی را ندارد [۸].

با توجه به موارد فوق، هدف از این تحقیق، جایگزینی ۱٪ الیاف فولادی با سه درصد مختلف الیاف پلی‌پروپیلن و ارائه طرح اختلاط بهینه یک مخلوط بتن الیافی هیبریدی فولادی-پلی‌پروپیلن بر مبنای آزمایش‌های خمش و مقاومت به ضربه است.

## ۲- ساخت نمونه‌ها و آزمایش‌ها

### ۲-۱- مصالح

سنگدانه‌های بکاررفته در این تحقیق از معدن متوساک هستند. دانه‌بندی سنگدانه طبق جدول (۱) است. همچنین وزن مخصوص درشتدانه‌ها و ریزدانه‌ها به ترتیب ۲۵۷۰ و ۲۵۱۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. سیمان مصرفی، سیمان تیپ ۲ آبیکی است. آنالیز شیمیایی، درصد ترکیبات شیمیایی و خواص مکانیکی ملات سیمان به ترتیب در جداول (۲)، (۳) و (۴) آورده شده است.

جدول (۱): دانه بندی سنگدانه

اندازه الک	درصد وزنی عبوری
۳/۴ in. (۷۹ mm)	-
۱/۲ in. (۱۲ mm)	۱۰۰
۳/۸ in. (۱۰ mm)	۹۶
۴/۷۵ mm (نمره ۴)	۷۵
۲/۴ mm (نمره ۸)	۵۵
۱/۲ mm (نمره ۱۶)	۳۷
۳۰۰ μm (نمره ۳۰)	۲۵
۳۰۰ μm (نمره ۵۰)	۱۱

با توجه به اینکه بتن ماده‌ای ترد است، امروزه کاربرد بتن الیافی با نرمی بالاتر به گونه‌ای که بتواند تغییرشکل‌های زیاد را بدون شکست تحمل نماید، مورد توجه محققین و مهندسين است. تحقیقات درباره تأمین نرمی لازم در بتن با الیاف مختلف و حتی در برخی موارد حذف آرماتور، در حال انجام است. هدف کلی از کاربرد الیاف در بتن افزایش میزان جذب انرژی بتن و کنترل گسترش ترک است تا قطعه بتنی بتواند در مقابل بارهای وارده در یک مقطع ترک‌خورده، تغییر شکل‌های بیشتری را پس از ایجاد اولین ترک تحمل نماید. بتن مسلح به الیاف متعدد در سال‌های اخیر در سازه‌های چون روسازی راه‌ها و فرودگاه‌ها، پی‌های عظیم با تغییرشکل‌های زیاد و به ویژه در پوشش بتنی تونل‌ها به کار رفته است. افزودن الیاف به بتن به میزان قابل توجهی خواص مکانیکی آن را از جمله طاقت و مقاومت خمشی، مقاومت کششی و مقاومت به ضربه را بهبود می‌بخشد [۱-۲].

افزودن یک نوع الیاف به بتن، خواص بتن‌الیافی اعم از بازشدگی ترک، تغییرشکل و غیره را در یک بازه محدود بهبود می‌بخشد. مزیت ترکیب الیاف آلی (پلی‌پروپیلن و نایلون) و معدنی (شیشه، آزبست، کربن و غیره) بدست‌آوردن مقاومت کششی بیشتر و طاقت خمشی بالاتر است که ۳۰ سال پیش توسط والتون و مجموعدار مورد بررسی قرار گرفت [۳].

پژوهشگران بسیاری از جمله بانتیا و زو، درباره خواص بتن الیافی و بتن الیافی هیبریدی تحقیق نموده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که طرح اختلاط صحیح یک مخلوط هیبریدی منجر به برهم‌کنش مثبت الیاف شده و در نتیجه عملکرد بتن الیافی هیبریدی را نسبت به بتن‌الیافی حاوی یک نوع الیاف بهبود می‌بخشد [۴]. بانتیا و شاه بتن الیافی هیبریدی از دو دسته الیاف با جنس یکسان و اندازه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند؛ الیاف کوچکتر بین ترک‌های کوچک پل زده و رشد ریزترک‌ها را کنترل می‌نماید و از به هم پیوستن آنها جلوگیری می‌نماید و الیاف بزرگ‌تر از ایجاد و گسترش ترک‌های بزرگ جلوگیری می‌کند و به میزان چشمگیری سبب بهبود طاقت شکست می‌شود [۵ و ۶]. پژوهش دیگری از بانتیا بر روی بتن الیافی هیبریدی از دو دسته الیاف با یک اندازه و دو جنس مختلف نشان داد، الیاف سخت‌تر و با مدول الاستیسیته بالاتر منجر به مقاومت در برابر اولین ترک و مقاومت نهایی شده و نوع دیگر که تقریباً انعطاف پذیر است منجر به بهبود طاقت خمشی و ظرفیت کرنشی بعد از اولین ترک می‌شود [۵]. همچنین تحقیقات کوان بر روی خواص بتن الیافی هیبریدی نشان داد که یک نوع

جدول (۲): آنالیز شیمیایی سیمان

LOI	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	MnO	TiO <sub>2</sub>	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	So <sub>3</sub>	MgO	CaO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	ترکیب شیمیایی (%)
۲/۵۱	۰/۰۶	---	۰/۳۵	۰/۸۴	۰/۰۵	۵/۰	۳/۰۸	۵۹/۹۰	۳/۹۴	۳/۵۸	۱۹/۹۰	(%)



شکل (۲): الیاف پلی پروپیلن مصرفی

جدول (۴): خواص مکانیکی الیاف پلی پروپیلن

مقطع	طول (mm)	مقاومت کششی (MPa)	افزایش طول	چگالی (kg/m <sup>3</sup> )
دایره	۱۲	۴۰۰	٪۱۲	۹۱۰

## ۲-۲- روش اختلاط

روش مخلوط کردن مصالح به این صورت است که در ابتدا ریزدانه‌ها و درشتدانه‌ها به مدت ۳۰ ثانیه با هم مخلوط شدند. سپس یک سوم وزنی آب اختلاط به مخلوط اضافه شده و به مدت ۳۰ ثانیه با هم مخلوط شدند. در ادامه سیمان و یک سوم الیاف پلی پروپیلن به مخلوط اضافه شده و به مدت ۲ دقیقه مخلوط شدند. در پایان بقیه آب و الیاف پلی پروپیلن به مخلوط اضافه شده و به مدت ۱/۵ دقیقه مخلوط شدند. برای تامین کارایی (مدت زمان آزمایش V<sub>B</sub> بین ۳ الی ۱۰ ثانیه)، فوق روان کننده به میزان لازم به مخلوط اضافه شد. بتن تازه در قالب‌های منشوری به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۵۰۰ میلی‌متر و قالب‌های استوانه‌ای ۱۰۰×۲۰۰ میلی‌متر، به تعداد ۳ عدد برای هر طرح اختلاط پر می‌شود. تراکم بتن در قالب‌ها با استفاده از میز و بیبره آزمایشگاه انجام شد. برای ایجاد تراکم، بتن در دو مرحله در قالب ریخته و متراکم شد. پس از قالب‌گیری بتن تازه، قالب‌های حاوی بتن تازه در آزمایشگاه قرار داده شده و روی آنها گونی تر و روی گونی تر نایلون کشیده شد تا عمل‌آوری نمونه‌ها بطور کامل انجام شود. قالب‌های نمونه‌های بتن پس از ۲۴ ساعت باز شده و پس از نامگذاری در محلول آب آهک اشباع تا ۲۸ روز نگه داشته شدند. در پایان نمونه‌های منشوری تحت آزمایش خمش ۴ نقطه‌ای و نمونه‌های استوانه‌ای پس از برش تحت آزمایش ضربه

جدول (۳): ترکیبات شیمیایی سیمان

C <sub>4</sub> AF	C <sub>3</sub> A	C <sub>2</sub> S	C <sub>3</sub> S
۱۱/۹۹	۲/۸۲	۲۰/۳۳	۴۸/۶۸

جدول (۴): خواص مکانیکی ملات سیمان

مگاپاسکال	خواص مکانیکی
۳۱/۲۵	مقاومت فشاری ۲۸ روزه
۲/۶	مقاومت خمشی ۲۸ روزه

الیاف فولادی مصرفی تهیه شده از شرکت BASF ایرانیان، دارای انتهای قلابدار است. (شکل (۳)) خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف فولادی در جدول (۵) آورده شده است.




شکل (۴): الیاف فولادی مصرفی

جدول (۵): خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف فولادی

چگالی (kg/m <sup>3</sup> )	مقاومت کششی (MPa)	L/D	قطر (mm)	طول (mm)
۷۸۵۰	>۱۲۰۰	۴۵	۰/۸	۳۶

الیاف پلی پروپیلن مصرفی به طول ۱۲ میلی‌متر (شکل (۲)) دارای خواص فیزیکی و مکانیکی طبق جدول (۶) است. فوق روان کننده از نوع پایه کربوکسیلیک است.




قرار گرفته‌اند. طرح اختلاط و درصد جایگزینی الیاف طبق جدول (۷) و (۸) است.

با توجه به اینکه آزمایش اسلامپ روش صحیحی برای تعیین کارایی بتن الیافی نیست، آزمایش V-B بکارگرفته شد. بدین ترتیب فوق‌روان‌کننده به میزانی به مخلوط اضافه شد تا مدت زمان آزمایش V-B در بازه ۳ تا ۱۰ ثانیه باشد [۹].

جدول (۷): درصد حجمی الیاف در یک متر مکعب بتن

شماره مخلوط	نوع الیاف	درصد حجمی الیاف (%)
SP0	-	۰
SP1	الیاف فولادی	۰/۲۵
	الیاف پلی‌پروپیلن	۰/۷۵
SP2	الیاف فولادی	۰/۵۰
	الیاف پلی‌پروپیلن	۰/۵۰
SP3	الیاف فولادی	۰/۷۵
	الیاف پلی‌پروپیلن	۰/۲۵
SP4	الیاف فولادی	۱
	الیاف پلی‌پروپیلن	۰

شکل (۳): دستگاه بارگذاری ۴ نقطه‌ای



شکل (۴): نمودار بار-تغییر مکان برای تعیین طاقت خمشی، مدول شکست و اندیس‌های طاقت بر مبنای ASTM C 1018

برای تعیین طاقت خمشی بر مبنای استاندارد ASTM C 1018 اندیس‌های طاقت بر مبنای نقاط مشخصه تعیین شده در شکل (۴) و روابط زیر تعیین شدند:

$$I5=SOACD/SOAB \quad (۱)$$

$$I10=SOAEF/SOAB \quad (۲)$$

$$I20=SOAGH/SOAB \quad (۳)$$

$$I30=SOAMN/SOAB \quad (۴)$$

که در آن؛

SOAB = سطح زیر نمودار بار-تغییر مکان متناظر اولین ترک

SOACD = سطح زیر نمودار بار-تغییر مکان متناظر ۳ برابر اولین ترک

SOAE = سطح زیر نمودار بار-تغییر مکان متناظر ۵/۵ برابر اولین ترک

SOAGH = سطح زیر نمودار بار-تغییر مکان متناظر ۱۰/۵ برابر اولین ترک

SOAMN = سطح زیر نمودار بار-تغییر مکان متناظر ۱۵/۵ برابر اولین ترک

برای تعیین طاقت خمشی بر مبنای استاندارد ASTM C 1609، میزان طاقت خمشی، از سطح زیر نمودار بار-تغییر مکان تا تغییر شکل به میزان  $L/150$  بدست آمده و بر مبنای سطح زیر نمودار بار-تغییر مکان تا نقطه مشخصه مذکور، ضریب مقاومت خمشی طبق رابطه (۵) بدست می‌آید [۱۱]:

جدول (۸): طرح اختلاط بتن

الیاف	سیمان (kg/m <sup>3</sup> )	آب (kg/m <sup>3</sup> )	ماسه (kg/m <sup>3</sup> )	شن (kg/m <sup>3</sup> )
متغیر	۴۵۰	۱۸۰	۱۲۷۴	۵۴۶

### ۳-۳- آزمایش خمشی ۴ نقطه ای

برای انجام آزمایش خمشی ۴ نقطه‌ای، تیرهای بتن الیافی طبق شکل (۳) تحت بارگذاری ۴ نقطه ای قرار گرفته و بر مبنای نمودار بار-تغییر مکان تیرهای بتن الیافی، میزان طاقت خمشی و مدول شکست (تنش متناظر اولین ترک) محاسبه می‌شود. تا قبل از سال ۲۰۰۶ محققین، طاقت خمشی تیرهای بتنی تحت بارگذاری ۴ نقطه‌ای را بر مبنای استاندارد ASTM C 1018 محاسبه می‌نمودند. لیکن به دلیل وجود مشکلاتی که در تعیین دقیق تغییر مکان متناظر اولین ترک وجود داشت، این استاندارد در سال ۲۰۰۶ منسوخ شد. در پژوهش‌های اخیر برای تعیین طاقت خمشی از استانداردهای ASTM C 1399 و ASTM C 1609 به عنوان جایگزین استفاده می‌شود. در این تحقیق برای تعیین طاقت خمشی از استانداردهای ASTM C 1018 و ASTM C 1609 استفاده شده است تا نتایج با استفاده از هر دو روش تحلیل شده و ارزیابی با دقت بالاتری انجام شود [۱۰].

$$R_{T,150}^D = \frac{150T_{150}^D}{f_1 bd^2} \times 100\% \quad (5)$$

$R_{T,150}^D$  = ضریب مقاومت خمشی

L (mm) = طول دهانه

$T_{150}^D$  (J) = میزان طاقت خمشی تا نقطه متناظر L/۱۵۰

$f_1$  (kN.m) = مدول گسیختگی

b (mm) = عرض نمونه

d (mm) = ارتفاع نمونه

## ۲-۴- آزمایش ضربه سقوط وزنه

برای انجام این آزمایش، تجهیزات مورد نیاز، براساس استاندارد ACI-544.2R شامل؛ چکش متراکم‌کننده استاندارد به وزن ۴/۵۴ کیلوگرم و قطر ۴۵۷ میلی‌متر، کره فولادی به قطر ۶۳/۵ میلی‌متر، یک صفحه فولادی مسطح، نمونه بتنی به قطر ۱۵۲ میلی‌متر و ضخامت ۶۳/۵ میلی‌متر است. در این آزمایش ابتدا نمونه‌های دیسکی شکل بتنی به قطر ۱۵۲ و ضخامت ۶۳/۵ میلی‌متر ساخته شده و یا از نمونه‌های استوانه‌ای ۱۵۰ × ۳۰۰ استاندارد بریده می‌شود که حالت دوم ترجیح دارد. نمونه‌ها در سنین ۷، ۲۸ و ۹۰ روز مورد آزمایش قرار گرفتند. دیسک‌های بتن الیافی پس از آماده‌سازی سطوح باربر، در سطح زیرین به صفحه فولادی متصل شدند. از فوم برای ایجاد مانع بین کناره‌های دیسک و قاب فولادی کناری استفاده شد.

صفحه فولادی نیز باید به پایه یا فونداسیون صلب پیچ شود. سقوط وزنه از ارتفاع نیم‌متری آغاز شده و ضربات تکراری تا رسیدن به سطح مشخص از ترک‌خوردگی (اولین ترک و گسیختگی نهایی) ادامه می‌یابد. پس از دیدن اولین ترک، فوم محافظ برداشته شده و گسیختگی نهایی برای بازشدگی ترک تا حدی که قطعات بتن الیافی به سه یا چهار قاب فولادی کناری تماس یابند تعریف می‌شود. طبق دستورالعمل ACI 544 2R.89، نمونه‌های آزمایش ضربه به ضخامت ۶/۳۵ سانتی‌متر، باید از نمونه استوانه‌ای ۱۵۰ × ۳۰۰ میلی‌متر بریده شود و آزمایش ضربه طبق روش گفته شده انجام شود [۹].

به علت مجهز نبودن آزمایشگاه بتن به دستگاه استاندارد سقوط وزنه، با کمی تغییر در ابعاد نمونه و ابعاد گوی، انجام آزمایش با استفاده از دستگاه مقاومت سنگدانه‌ها در برابر ضربه انجام شد. بدین ترتیب به جای گوی به قطر ۶/۳۵ سانتی‌متر از گوی‌های لس آنجلس به قطر حدود ۴/۷ سانتی‌متر استفاده شد. آزمایش بر روی نمونه‌هایی به ابعاد ۱۰۰ × ۴۲ میلی‌متر که طبق

استاندارد نسبت قطر به ارتفاع آنها برابر ۲/۴ است و از نمونه‌های استوانه‌ای ۱۰۰ × ۲۰۰ میلی‌متر بریده شده‌اند، در سن ۲۸ روز انجام شد. همچنین برای مشابه‌سازی نیروی ضربه در آزمایش استاندارد، وزنه ۴/۵ کیلوگرمی از ارتفاع ۴۵/۷۲ سانتی‌متر رها شد. به این منظور، از وزنه دستگاه مقاومت سنگدانه‌ها در برابر ضربه استفاده شد و وزنه ۱۳/۶ کیلوگرمی از ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر روی نمونه‌ها رها شد.

ارتفاع × وزنه استاندارد = h × وزنه دستگاه  
سقوط مقاومت سنگدانه

در برابر ضربه

$$h = 15 \text{ (cm)} \quad h = 13.6 \text{ (kg)} \times h = 45.72 \text{ (cm)} \times 4.5 \text{ (kg)}$$

برای انجام آزمایش با استفاده از دستگاه مقاومت سنگدانه‌ها در برابر ضربه، وزنه تا ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر بالا آورده شد و سپس روی گوی رها شد. تکیه‌گاه طبق شکل (۵)، شامل یک ورق فولادی تحتانی به ضخامت ۸ میلی‌متر که بر روی آن چهار عدد ورق به ضخامت ۸ میلی‌متر به فاصله داخلی ۱۰/۴ سانتی‌متر جوش شده، است. برای تعیین مقاومت ضربه، تعداد ضربات گلوله تا ایجاد اولین ترک و تعداد ضربات لازم برای اینکه نمونه به سه قطعه از چهار قطعه تبدیل شود و نمونه آزمایش به سه ضلع از تکیه‌گاه مربعی برسد، شمارش شد. با توجه به اینکه ابعاد نمونه و شرایط آزمایش شبیه‌سازی شده و کاملاً طبق استاندارد نیست، اعداد گزارش شده در بخش نتایج فقط برای مقایسه با یکدیگر بوده و به عنوان مقاومت به ضربه قابل استناد نیست. دستگاه شبیه‌سازی شده آزمایش ضربه در شکل (۵) نشان داده شده است.






شکل (۵): نمایش دستگاه و تکیه‌گاه ساخته شده برای آزمایش ضربه

### ۳- بررسی نتایج

در این بخش نتایج آزمایش‌های خمش و ضربه تحلیل و بررسی شده‌اند.

### ۳-۱- مدول شکست و طاقت خمشی

نتایج آزمایش خمش ۴ نقطه‌ای شامل طاقت خمشی و مدول شکست در این بخش تحلیل شد. نمودار نیرو- تغییرمکان نمونه‌های بتن الیافی فولادی و بتن الیافی فولاد- پلی‌پروپیلن طبق شکل (۶) است.



شکل (۶): نمودار نیرو- تغییر شکل

جدول (۹): مدول شکست و اندیس‌های طاقت، بر مبنای استاندارد ASTM C 1018

مدول شکست (MPa)	$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	نام مخلوط
۴/۵۳	-	-	-	-	SP0
۴/۷۳	۱۰/۳۲	۸/۰۲	۵/۹۷	۳/۷۲	SP1
۴/۷۷	۱۰/۰۲	۹/۲۵	۶/۶۷	۳/۸۸	SP2
۵/۰۳	۱۲/۵۲	۱۰/۱۱	۷/۶۸	۴/۷۹	SP3
۵/۰۵	۱۶/۷۹	۱۳/۵۶	۸/۳۷	۴/۸۵	SP4

جدول (۱۰): طاقت خمشی و ضریب طاقت بر مبنای استاندارد ASTM C 1609

ضریب مقاومت خمشی	مدول گسیختگی (MPa)	طاقت خمشی (J)	نام مخلوط
۰/۴۲	۴/۷۳	۱۳/۷۰	SP1
۰/۵۱	۴/۷۷	۱۶/۸۳	SP2
۰/۵۳	۵/۰۳	۱۷/۴۳	SP3
۰/۵۷	۵/۰۵	۱۹/۳۱	SP4

در جدول (۹) مدول شکست و اندیس‌های طاقت نمونه‌های بتن الیافی هیبریدی طبق استاندارد ASTM C 1018 ارائه شده است. همان‌طور که در جدول (۹) دیده می‌شود، با افزایش درصد جایگزینی الیاف فولادی با الیاف پلی‌پروپیلن میزان مدول شکست کاهش می‌یابد. همچنین ضریب مقاومت خمشی در نمونه‌های الیافی هیبریدی و نمونه مسلح به ۱٪ الیاف فولادی، تقریباً نزدیک به ۰/۵ است. با توجه به طول کوتاه الیاف پلی‌پروپیلن، انتظار می‌رود که با پل زدن روی ریزترک‌ها مانع از رشد و گسترش آنها شوند. اما عملکرد اینگونه نبوده و دیده می‌شود الیاف فولادی به علت مدول الاستیسیته و تنش کششی بالاتر (تنش کششی الیاف فولادی بیش از سه برابر الیاف پلی‌پروپیلن است) نقش موثرتری را در بهبود مدول شکست ایفا نموده‌اند. بنابراین اینگونه استنباط می‌شود که عوامل اصلی در افزایش مدول شکست بتن‌های الیافی علاوه بر طول الیاف، تنش کششی و مدول الاستیسیته بالا است.

در جدول (۹) اندیس‌های طاقت نمونه‌های بتن الیافی هیبریدی طبق استاندارد ASTM C 1018 و در جدول (۱۰)، طاقت خمشی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش درصد الیاف فولادی در نمونه‌های بتن الیافی هیبریدی، میزان طاقت خمشی بدست‌آمده از هر دو روش فوق، افزایش می‌یابد. علت این امر آن است که الیاف فولادی به دلیل طول بلند پس از ایجاد اولین ترک و با رشد ترک، بر روی ترک‌های بزرگ پل زده و به دلیل مقاومت کششی بالا، مانع از رشد و گسترش ترک‌ها شده و بدین ترتیب سبب افزایش طاقت خمشی و شکل‌پذیری بتن شده است. از طرف دیگر، الیاف پلی‌پروپیلن به دلیل طول کوتاه قابلیت پل زدن بر روی ترک‌های بزرگ را نداشته و به دلیل مقاومت کششی پایین قابلیت جلوگیری از رشد ترک را نداشته و بنابراین در بهبود رفتار بتن در ناحیه پس از ایجاد اولین ترک اثر بسیار ناچیزی دارند. همچنین الیاف فولادی به دلیل شکل خاص خود (انتهای قلابدار) پیوستگی بهتری با خمیر داشته که منجر به عملکرد بهتر در ناحیه بعد از ایجاد اولین ترک شده است. در حقیقت شکل ناصاف و قلابدار انتهای الیاف سبب شده است که تنش بیرون‌کشیدگی

الیاف فولادی بیشتر شود. از جمله عوامل موثر بر تنش بیرون کشیدگی الیاف، طول و شکل الیاف است. به طور کلی عوامل موثر بر میزان جذب انرژی و طاقت خمشی بتن های الیافی، نوع الیاف (میزان مقاومت کششی، مدول الاستیسیته و انعطاف پذیری و غیره)، درصد الیاف، طول و نسبت ظاهر الیاف و شکل الیاف است.

### ۳-۲- مقاومت به ضربه

نمونه های استوانه ای ساخته شده برای انجام آزمایش ضربه در سن ۲۸ روز توسط دستگاه برش به استوانه های به ارتفاع ۴۲ سانتی متر بریده می شود. نتایج آزمایش ضربه در جدول (۱۱) آورده شده است.

جدول (۱۱): مقاومت به ضربه نمونه های آزمایش

نام مخلوط	تعداد ضربات لازم برای ایجاد اولین ترک	تعداد ضربات لازم برای شکست نهایی
SP0	۶	۸
SP2	۸	۳۵
SP3	۹	۳۹
SP4	۱۱	۴۴

همان طور که در جدول (۱۱) دیده می شود بین تعداد ضربات لازم برای ایجاد اولین ترک در نمونه های شاهد و نمونه های بتن الیافی، تفاوت زیادی وجود ندارد. در واقع الیاف، بعد از ایجاد اولین ترک نقش موثرتری ایفا نموده و تعداد ضربات لازم برای شکست نهایی نمونه های بتن الیافی حدود ۴ الی ۵/۵ برابر نمونه شاهد است. درحقیقت بعد از ایجاد اولین ترک، الیاف با پل زدن روی ترکها مانع از گسترش ترک شده و سبب افزایش مقاومت به ضربه می شود. شیوه شکست نهایی نمونه های بتن الیافی با بتن، متفاوت است. نمونه های شاهد در شکست نهایی به سه قطعه مجزا تبدیل شدند در حالی که در نمونه های بتن الیافی، الیاف پیوستگی نمونه را حفظ کرده است.

در نمونه های شاهد، بین تعداد ضربات لازم برای ایجاد اولین ترک و شکست نهایی تفاوت کمی دیده می شود که به علت تردی بتن است و حال آنکه در نمونه های بتن الیافی، تعداد ضربات لازم برای شکست حدود ۴/۵ برابر تعداد ضربات لازم برای ایجاد اولین ترک است که علت آن پل زدن الیاف بر روی ترکها و جلوگیری آنها از گسترش ترک است. در مقایسه نمونه های بتن الیافی هیبریدی و نمونه بتن الیافی فولادی دیده می شود که با افزایش درصد الیاف فولادی، تعداد ضربات لازم برای شکست

نهایی افزایش می یابد، در واقع الیاف پلی پروپیلن به دلیل طول کوتاه و مقاومت کششی و مدول الاستیسیته پایین، در افزایش مقاومت به ضربه تقریباً بی اثر هستند. در حالی که الیاف فولادی به دلیل طول بلند، قابلیت پل زدن بر روی ترکهای بزرگ (حدود ۳ سانتی متر) را داشته و به دلیل مقاومت کششی و مدول الاستیسیته بالا سبب افزایش مقاومت به ضربه می شوند. از طرف دیگر شکل خاص الیاف فولادی (انتهای قلابدار)، سبب پیوستگی بیشتر با بتن شده و از عوامل مهم اثرگذار بر مقاومت به ضربه است. در میان مخلوط های بتن الیافی هیبریدی مخلوط حاوی ۰/۷۵٪ الیاف فولادی-۰/۲۵٪ الیاف پلی پروپیلن بیشترین مقاومت به ضربه را دارد.

### ۳-۳- مقایسه نتایج با سایر پژوهش ها

همان طور که در بخش ۲-۴ بیان شد، اعداد گزارش شده در بخش نتایج آزمایش ضربه قابل مقایسه با نتایج سایر پژوهش های مربوطه نیست. نتایج بدست آمده از نتایج آزمایش خمش ۴ نقطه ای در جدول (۱۲) با نتایج سایر تحقیقات مقایسه شده است.

همان طور که در جدول (۱۲) دیده می شود، با افزایش درصد حجمی، نسبت ظاهر و مقاومت کششی الیاف، میزان اثر آنها بر طاقت خمشی بیشتر می شود. بدین ترتیب جایگزینی الیاف فولادی با الیاف پلی پروپیلن در یک درصد حجمی ثابت الیاف، منجر به کاهش طاقت خمشی شده و بنابراین بتن الیافی هیبریدی مسلح به درصد بیشتر الیاف فولادی (۰/۷۵ الی فولادی و ۰/۲۵ الی پلی پروپیلن) نسبت به سایر نمونه های بتن الیافی هیبریدی طاقت خمشی بیشتری دارد.

جدول (۱۲): مقایسه طاقتم خمشی و مدول شکست سایر پژوهش‌ها با نتایج این تحقیق

محقق	اندیس‌های طاقتم			درصد حجمی	مقاومت کششی (MPa)	نسبت ظاهر	نوع الیاف	ردیف
	I20	I10	I5					
Sukontasukkul <sup>[۱۲]</sup>	۲۱/۳	۱۰/۴	۵/۵	۱	۱۰۰۰	۱۲۰	فولادی	۱
shaikhfaiz... <sup>[۱۳]</sup>	۴۳/۵	۱۵	۶/۶	۲/۵	۲۵۰۰	۸۱/۲۵	فولادی	۲
Wu Yao <sup>[۱۴]</sup>	۱۸	۶	۳/۴	۰/۲	۱۵۰۰	۶۰	فولادی	۳
				۰/۳	۸۰۰	۱۵۰	پلی‌پروپیلن	
Wu Yao <sup>[۱۴]</sup>	۲۲/۸	۷/۹	۴/۸	۰/۵	۸۰۰	۱۵۰	فولادی	۴
Ramezaniapur, rashiddadash	۱۰	۶/۶	۳/۸	۰/۵	۱۲۰۰	۴۵	فولادی	۵
				۰/۵	۴۰۰	-	پلی‌پروپیلن	
Ramezaniapur, rashiddadash	۱۶/۷	۸/۳	۴/۸	۱	۱۲۰۰	۴۵	فولادی	۶

#### ۴- نتیجه‌گیری

هیبریدی میزان طاقتم خمشی افزایش یافت. به‌طورکلی عوامل موثر بر میزان جذب انرژی و طاقتم خمشی بتن‌های الیافی نوع الیاف (میزان مدول الاستیسیته، مقاومت کششی و غیره)، درصد الیاف، طول و نسبت ظاهر الیاف و شکل الیاف است.

۳. عوامل مهم در افزایش مدول شکست بتن‌های الیافی، تنش کششی، طول و مدول الاستیسیته الیاف است.

۴. در بهبود مقاومت ضربه، الیاف بعد از ایجاد اولین ترک نقش موثرتری ایفا می‌نمایند. در نمونه‌های شاهد بین تعداد ضربات لازم برای ایجاد اولین ترک و شکست نهایی تفاوت کمی دیده می‌شود. درحالی‌که در نمونه‌های بتن الیافی تعداد ضربات لازم برای شکست نهایی حدود ۴/۵ برابر تعداد ضربات لازم برای ایجاد اولین ترک می‌باشد.

براساس تحقیقات صورت‌گرفته و با درنظرگرفتن این مطلب که این نتایج منحصرآ مربوط به مواد و روش‌های به‌کاررفته در این پروژه آزمایشگاهی بوده و در بسیاری موارد جهت اظهار نظر قطعی نیاز به برنامه آزمایشگاهی گسترده‌تری وجود دارد، موارد زیر قابل نتیجه‌گیری است:

۱. در بررسی خواص بتن تازه دیده شد که الیاف پلی‌پروپیلن در مقایسه با الیاف فولادی در کاهش کارایی موثرتر واقع شده اند.
۲. با افزایش درصد الیاف فولادی در نمونه‌های بتن الیافی

#### ۵- مراجع

- Cement and Concrete Research, p.p. 63-90, 2000.
- M. Glavind, T. Aarre; "High-strength concrete with increased fracture toughness", Materials Research Society Symposia Proceedings, vol. 211, p.p39-46, 1990. [۸]
- ACI Committee 544; "State Of The art report on fiber reinforced concrete", American Concrete Institute, 2002. [۹]
- ASTM C 1018; "Standard Test Method for Flexural Toughness and First Crack Strength of Fiber Reinforced Concrete (Uing Beam With Third-Point Loading)", American Society for Testing and Materials, 1990. [۱۰]
- ASTM C 1609; "Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-Point Loading)", American Society for Testing and Materials, 2010 [۱۱]
- Piti Sukontasukkul; "Toughness Evaluation of Steel and Polypropylene Fibre Reinforced Concrete Beams under Bending", Thammasatnt, J.Sc.Tech, Vol. 9, No. 3, 2005. [۱۲]
- Shaikh Faiz Uddin Ahmed, Mohamed Maalej, P. Paramasivam; "Mechanical properties of hybrid fiber-
- N.Banthia, N. Nadakumar; "Crack growth resistance of hybrid fiber cement composite", cement and concrete composite, p.p. 3-9, 2003 [۱]
- N.Banthia, M. Sappakittipakom; "Toughness enhancement in steel fiber reinforced concrete through fiber hybridization", Cement and Concrete Research, p.p. 1366-1372, 2007 [۲]
- P.L. Walton, A.J. Majumdar; "Cement-based composites with mixtures of different types of fiber", Cement and Concrete Composites, p.p. 209-216, 1975 [۳]
- G. Xu, S. Magnani, D.J. Hannant; "Durability of hybrid polypropylene-glass fiber cement corrugated sheets", Cement and Concrete Composites, p.p. 79-84, 1978 [۴]
- N. Banthia, A. Moncef, K. Chokri, J. Sheng; "Uniaxial tensile response of microfiber reinforced cement composites", Journal of Materials and Structures, RILEM 28 (183), p.p. 507-517, 1995 [۵]
- S.P. Shah; "Do fibers increase the tensile strength of cement-based matrices", ACI Materials Journal, RILEM 88 (6), p.p. 595-602, 1991. [۶]
- Qian. CX, Stroeven.P; "Development of hybrid polypropylene-steel fiber reinforced concrete", [۷]



Wu Yao, Jie Lib, Keru Wu; “ Mechanical properties of hybrid fiber-reinforced concrete at low fiber volume fraction”, Cement and Concrete Research, 33, p.p27–30, 2003

[۱۴]

reinforced concrete at low fiber volume fraction”, Construction and Building Materials, 21, p.p1088–1097, 2007.

