



تأثیر ابعاد و مقدار الیاف پلیمری در استقامت و دوام روسازی بتن غلتکی در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن

ابوذر شفیع پور^{۱*}، شاهین شعبانی^۲، سید فرزین فائزی^۳

^۱ دانشجو دکتری راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

^۲ استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

^۳ استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

تاریخچه داوری:

دریافت: ۱۳۹۷-۱۱-۲۸

بازنگری: ۱۳۹۸-۰۲-۱۴

پذیرش: ۱۳۹۸-۰۴-۰۶

ارائه آنلاین: ۱۳۹۸-۰۶-۰۳

کلمات کلیدی:

روسازی بتن غلتکی

الیاف پلیمری

مقاومت فشاری

امواج آلتراسونیک

چرخه‌های یخ زدن و آب شدن

خلاصه: در سال‌های اخیر استفاده از بتن غلتکی در روسازی راه‌ها به دلیل مزایای بسیار آن افزایش یافته است. همچنین با اضافه کردن الیاف به بتن‌های غلتکی می‌توان برخی خواص بتن، از جمله ظرفیت خمی، مقاومت در برابر خستگی، نرخ رشد ترک و انتقال برش در طول ترک‌ها و درزها را بهبود داد. آزمایش‌های بسیاری، مزایای استفاده از بتن‌های مسلح شده با الیاف در روسازی‌های بتن غلتکی را نشان داده‌اند، اما اطلاعات بیشتری از رفتار آن‌ها در مناطق با آب و هوای سرد و شرایط یخبندان و به خصوص در معرض قرار گرفتن چرخه‌های یخ زدن و آب شدن نیاز است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه تأثیر ابعاد و میزان الیاف ماکروسننیتیک بر استقامت و دوام رویه‌های بتن غلتکی در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن است. بدین منظور آزمونهای بتن غلتکی با مقادیر مختلفی از الیاف (۰/۱، ۰/۴ و ۰/۲۱ میلی‌متر) با طول‌های مختلف (۰/۵، ۰/۲۰ و ۰/۴۰ میلی‌متر) ساخته شد و آزمایش مقاومت فشاری (۰/۹۰ و ۰/۲۸ روزه) و آزمایش دوام در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن تا ۳۰۰ روزه انجام شد. تحلیل نتایج نشان می‌دهد که اضافه کردن الیاف باعث افزایش مقاومت فشاری بتن غلتکی می‌شود اما از طرف دیگر میزان دوام آن را در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن کاهش می‌یابد بنابراین برای استفاده از الیاف در بتن غلتکی مخصوصاً در مناطق سردسیر باید دقت بیشتری شود.

۱- مقدمه

پایین بودن نسبت آب به سیمان کارایی آن به مراتب کمتر است^[۱]. بتن غلتکی را می‌توان با استفاده از الیاف کوتاهی که به صورت تصادفی در حجم آن پراکنده شده‌اند، مسلح نمود و بدین ترتیب مقاومت فشاری، مقاومت خمی، مقاومت کششی و دوام را بهبود داد. از الیاف با جنس‌های مختلفی برای مسلح کردن بتن غلتکی استفاده می‌شود که الیاف‌های پلیمری بیشترین استفاده را دارند. ابعاد و درصد حجمی الیاف استفاده شده در مخلوط اهمیت زیادی دارد، چرا که بیشتر بودن درصد حجمی الیاف ممکن است منجر به اثرات معکوس گردد^[۲]. همچنین مطالعات کمی در مورد دوام بتن‌های غلتکی مسلح شده با الیاف موجود است. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر اندازه گیری مقاومت فشاری بتن‌های غلتکی حاوی الیاف با استفاده از آزمایش مخرب مقاومت فشاری و آزمایش

بتن غلتکی^۱ مخلوطی سفت و خشک و با اسلامپ صفر است که عمدتاً با استفاده از غلتک برای رسیدن به تراکم مورد نظر فشرده می‌شود. بتن غلتکی معمولاً در دو حوزه ساخت سد و روسازی راه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزایای استفاده از بتن غلتکی شامل کاهش چشمگیر هزینه‌های ساخت و افزایش سرعت اجرا موجب افزایش استفاده از بتن غلتکی در سال‌های اخیر شده است. طراحی روسازی‌های بتن غلتکی^۲ شبیه به طراحی روسازی بتنی غیرمسلح در زدار با درز انبساط یا درزهای اجرایی بدون میلگرد اتصال است. روسازی بتن غلتکی نسبت به بتن معمولی متفاوت بوده و به دلیل

¹ Roller compacted concrete (RCC)

² Roller compacted concrete Pavements (RCCP)

* نویسنده عهده‌دار مکاتبات: abouzarshafiepour@yahoo.com



هندسی متفاوت در دو مقدار ۰/۲ و ۰/۴ درصد حجمی استفاده کردند. نتایج نشان داد که نمونه هایی که شامل الیاف سنتیکی بودند افزایش قابل توجه ای در حداکثر چگالی خشک و مقاومت فشاری نمونه داشتند. نمونه های مسلح شده با الیاف فولادی، مقاومت کششی بیشتری نسبت به نمونه های مسلح شده با الیاف سنتیکی داشته اند. همینطور هیچ گونه تفاوتی در مدول الاستیسیته بین نمونه های بتن غلتکی الیافی دیده نشد. در خصوص آزمایش خمشی با افزایش مقدار الیاف، مقاومت خمشی افزایش یافته است. نمونه های با الیاف فولادی سر قلاب شده مقاومت خمشی بیشتری نسبت به نمونه های با الیاف سنتیکی نشان می دهد. همچنین آزمایش شکست نشان داد که بتن غلتکی همراه با الیاف خواص مقاومت شکست بیشتری نسبت به بتن معمولی الیاف دارد. به دلیل این افزایش در مقاومت و خواص شکست، مقاومت خستگی و عمر بهره برداری روسازی بتن غلتکی افزایش می یابد [۸].

مسئله دیگری که در استفاده از روسازی بتن غلتکی حاوی الیاف خصوصاً در مناطق سرد باید مورد توجه قرار گیرد، مقاومت آنها در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن است. در این راستا، ژانگ و همکاران در پژوهشی، تاثیر استفاده از الیاف فلزی و ذرات پلاستیک را در مقاومت یخ زدگی بتن غلتکی تحت ۳۰۰ چرخه یخ زدن و آب شدن بررسی کردند و نتیجه گرفتند که استفاده از این الیاف در بهبود مقاومت یخ زدگی بتن غلتکی نقشی ندارد [۹]. آقای هزاری و همکاران در سال ۲۰۱۱ به بررسی اثرات مخلوط انجام گرفته بر روی خصوصیات و مقاومت یخ بندان و ذوب بتن غلتکی پرداختند. اهداف اصلی این تحقیق اثرات مختلف میزان سیمان و هوای موجود بر روی خصوصیات پایه ای فیزیکی، مکانیکی و مقاومت های یخ بندان- ذوب بر مخلوط های بتن غلتکی است. میزان هوای مخلوط نشان از تاثیر بر روی مقاومت و دوام در چرخه های یخ زدن و آب شدن را داشته است [۱۰]. آقای دلاته و همکاران در سال ۲۰۰۵ به بررسی اثرات چگالی و خصوصیات مخلوط بر روی دوام در برابر یخ بندان و ذوب روسازی های بتن غلتکی پرداختند [۱۱]. آقای احدی و همکاران در سال ۱۳۹۱، به مطالعه آزمایشگاهی دوام روسازی های بتن غلتکی در مقابل دوره های یخ و ذوب شدن پرداختند. در این مطالعه تحقیقاتی ۱۲ نمونه که شامل ۳ طرح مخلوط بوده است و با متراکم کننده دورانی متراکم شده است. از میان سه طرح مخلوط، فقط یک مخلوط

غیرمخرب آلتراسونیک در سنین ۷، ۲۸ و ۹۰ روزه، دوام بتن غلتکی در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن نیز اندازه گیری شود.

۲- پیشینه تحقیق

پژوهش های متعددی در بررسی خصوصیات بتن های غلتکی حاوی الیاف انجام شده است. رضایی و همکاران (۱۳۹۵)، اثر استفاده از الیاف پروپیلن، نایلون و شیشه به میزان ۰/۶ درصد وزنی سیمان در عملکرد فشاری و کششی بتن غلتکی را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آزمون های مقاومت فشاری و کششی غیرمستقیم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مقاومت فشاری و کششی را در نمونه های با الیاف مختلف نشان داد که در این میان الیاف نایلون و پلی پروپیلن با افزایش ۱۵ درصدی مقاومت، به ترتیب بهترین عملکرد فشاری و کششی را داشته اند [۳] طاهری و همکاران در پژوهش دیگری، تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی روسازی بتن غلتکی را بررسی کردند. آنها نتیجه گرفتند که استفاده از الیاف پلی پروپیلن منجر به یک سطح مناسب با مقاومت سایشی بالا بوده و همچنین از نفوذ پذیری بتن کاسته و نفوذ عوامل خورنده را به داخل بتن به حداقل می رساند و دوام بتن را افزایش می دهد [۴] نادری (۱۳۹۳)، نیز پژوهش مشابهی در تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر بتن غلتکی انجام دادند که افزایش ۲۰ درصدی مقاومت کششی در نمونه های الیافی را مشاهده کردند [۵]. مرح خوان و همکاران نیز روش ابداعی استفاده از شبکه های بافتی شده از الیاف شیشه جهت بالا بردن مدول گسیختگی بتن غلتکی روسازی را مورد بررسی قرار دادند [۶]. روح الامینی در سال ۲۰۱۷ با افزودن الیاف ماکروسنتیکی به مخلوط بتن غلتکی، نتیجه گرفت که این نوع الیاف ها باعث افزایش انرژی مورد نیاز برای تراکم مخلوط بتن غلتکی می شوند. همچنین افزودن الیاف به بتن غلتکی باعث کاهش زمان وب در مخلوط می شود. از سوی دیگر افزودن الیاف ماکروسنتیکی به مخلوط بتن غلتکی تاثیر چشمگیری در مقاومت فشاری ندارد ولی در بهبود مقاومت خمشی موثر بوده است [۷]. در سال ۲۰۱۷ جف لاهوکیک و همکارانش، آزمایش هایی در مورد تاثیر مثبت الیاف فولادی ماکرو روی روسازی بتن غلتکی در خواص مکانیکی آن و مقایسه ای آن با اندازه گیری تغییرات در خواص مکانیکی آن و مقایسه ای آن با روسازی بتنی معمولی انجام دادند. در این آزمایشات شش نوع الیاف شامل چهار نوع آن الیاف سنتیکی و دو نوع الیاف فولادی با شکل

خارج کرده و دوباره وزن و ابعاد آن ها اندازه گیری می شود. هنگام آزمایش دستگاه را تحت بارگذاری یکنواخت قرار داده و به محض ترک خوردن قسمتی از نمونه، بارگذاری دستگاه متوقف شده و حداکثر نیروی وارده بر سطح تماس نمونه با صفحات فلزی روی نمایشگر دستگاه بر حسب تن (ton) نشان داده می شود، با داشتن حداکثر نیروی وارده و سطح بارگذاری شده می توان مقاومت فشاری نمونه را تعیین کرد. اغلب نمونه های مکعبی دارای ابعاد ۱۵ و ۲۰ سانتی متری می باشند و برای تبدیل نمونه مکعبی به نمونه استاندارد مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، باید از ضریب ۰/۸۳ برای نمونه های با ابعاد $15*15*15$ استفاده شود.

برای اندازه گیری مقاومت فشاری به صورت غیرمخرب از دستگاه آلتراسونیک استفاده شده است. در این دستگاه سرعت پالس عبور داده شده از آزمونه اندازه گیری می شود و بر طبق آن مشخصات آزمونه تعیین می گردد. سرعت موج، مدول الاستیک و چگالی بتن طبق رابطه ۱ به یکدیگر مرتبط می شوند.

$$V = \sqrt{\frac{KE_d}{\rho}} \quad (1)$$

که در این رابطه V سرعت موج طولی (فشاری)، E_d مدول الاستیسیته دینامیکی، ρ چگالی و K ضریبی است که تابعی از ضریب پواسون بتن (μ) می باشد و از طریق رابطه زیر تعیین می شود:

$$K = \frac{(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)} \quad (2)$$

جهت بررسی دوام آزمونه ها تحت چرخه های یخ زدن و آب شدن متواالی، آزمونه ها مطابق با استاندارد ASTM C666 مورد آزمایش قرار گرفته اند. این آزمایش بر اساس دو روش انجام می گیرد که در روش اول یخ زدن و ذوب شدن در آب و در روش دوم یخ زدن در هوا و ذوب شدن در آب صورت می پذیرد. در این تحقیق از روش دوم استفاده شده است. دستگاه یخ زدن و ذوب شدن باید دارای محفظه ای باشد که بتواند آزمونه ها را در معرض سیکل های یخ زدن و ذوب شدن قرار دهد و باید دارای یک وسیله سرمایش و گرمایش به همراه کنترل هایی جهت انجام پیوسته و اتوماتیک چرخه ها در دمای موردنیاز باشد. در مخزن این دستگاه آزمونه ها باید به گونه ای قرار گیرند که انتقال حرارت از کف آزمونه ها صورت نگیرد بلکه این انتقال حرارت باید بصورت همگن در کل آزمونه صورت گیرد و نباید در

۳۰۲ دوره یخ و ذوب شدن را با ۹ درصد کاهش وزن کامل نمود که دارای نسبت آب به سیمان $0/4$ و در مقایسه با نمونه های دیگر دارای چگالی بیشتر بوده است. مقاومت در برابر دوره های یخندان به ترتیب به حجم خمیر سیمان موجود در بتن، نسبت آب به سیمان و سپس به تعداد دوران تراکم بستگی دارد [۱۲]. آفای سیامردی و همکاران در سال ۱۳۹۲، به ارزیابی تأثیر حجم خمیر سیمان بر مقاومت مخلوط های بتن غلتکی روسازی ها بدون افزودنی های شیمیابی حباب زا تحت دوره های یخندان پرداختند. نتایج نشان می دهد که کاهش وزن در اثر دوره های یخندان با افزایش نسبت آب به سیمان نیز افزایش می یابد و مقاومت در برابر دوره های یخندان به ترتیب به حجم خمیر سیمان موجود در بتن، نسبت آب به سیمان و سپس به تعداد دوران تراکم بستگی دارد به طوریکه نمونه ای با نسبت آب به سیمان $0/4$ ، با چگالی بیشتر قادر به تحمل ۳۰۰ دوره یخندان با درصد کاهش وزن شد [۱۳].

۳- برنامه آزمایشگاهی

در این پژوهش، مقاومت فشاری آزمونه های بتن غلتکی حاوی مقادیر مختلفی از الیاف ماکروسنتیک با طول های مختلف با استفاده از جک هیدرولیکی و مدول دینامیکی با استفاده از دستگاه آلتراسونیک مطابق با استاندارد ASTM C597 و دوام آزمونه ها تحت چرخه های یخ زدن و آب شدن تا ۳۰۰ چرخه مطابق با استاندارد ASTM C666 تعیین شده است. در این بخش ابتدا نحوه انجام آزمایش ها تشریح می شود و سپس مشخصات مصالح مصرفی و طرح مخلوط شرح داده شده است.

۳-۱- شرح آزمایش ها

مقاومت فشاری در این تحقیق از دو روش مخرب و غیر مخرب محاسبه شده است. برای انجام آزمایش مقاومت فشاری می توان از دستگاه جک فشاری به صورت مخرب استفاده کرد. بعد از ساخت آزمونه ها و پس از گذشت ۲۰ الی ۴۸ ساعت، آن ها را در هوای آزاد قرار داده و سپس آزمونه ها را از قالب خارج کرده، وزن و ابعاد آن ها را اندازه گیری می شود و در ادامه در حوضچه آب و آهک قرار داده می شوند. آزمایش مقاومت فشاری در سنین ۷، ۲۸ و ۹۰ روز انجام شده است. قبل از انجام آزمایش در زمان مقرر آزمونه ها را از حوضچه

عرضی در C چرخه بخ زدن و آب شدن و فرکانس طبیعی عرضی در صفر چرخه هستند. همچنین، D_f شاخص دوام، N تعداد سیکل‌هایی که در آن P به حداقل مقدار مشخص شده برسد و M تعداد سیکل‌هایی که آزمایش خاتمه می‌یابد (در اینجا برای با ۳۰۰ است)، می‌باشد.

۳-۲-۱- مصالح مصرفی

مصالح مصرفی در بتن غلتکی شامل سنگدانه، سیمان، آب و الیاف است.

۳-۲-۱- سنگدانه

دانه‌بندی مورد استفاده در این پژوهش جهت ساخت آزمونه‌ها مطابق با متداول ترین دانه‌بندی‌های مصرفی در روسازی بتن غلتکی با توجه به نشریه ۳۵۴ و استانداردهای موجود (ACI 325.10R, SCDOT, 2001 است) انتخاب شده است که در شکل ۱ ارائه شده است [۱۵، ۱۴]

۳-۲-۲- سیمان

سیمان مصرفی در این تحقیق سیمان تیپ ۲ فیروزکوه است که مشخصات فنی آن در جدول ۱ آورده شده است. همچنین، مقدار سیمان مصرفی با توجه به طرح مخلوط برابر ۳۰۵ کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمده است.

۳-۲-۳- الیاف پلیمری ماکروسنتیک

در این پژوهش از الیاف پلیمری تک رشته‌ای پلی‌اولفین با مقاومت بالا و ماکروفایبر (Mex. ۲۰۰) که دارای وزن مولکولی بالا و مستحکم می‌باشد، با مقادیر ۱/۵ و ۲/۵ درصد وزن مصالح سیمانی استفاده شده است. این الیاف از شرکت میسون تهیه شده و دارای مشخصات ارائه شده در جدول ۲ هستند. الیاف استفاده شده و ابعاد آن‌ها در شکل ۲ نشان داده شده است.

۳-۲-۴- آب

کیفیت و الزامات آب مورد استفاده در بتن غلتکی مشابه آب مصرفی در بتن معمولی می‌باشد. میزان مواد قلیایی، اسیدی و آلی در آب بایستی از حداقل مجاز در آیین نامه‌ها کمتر باشد در غیر

تماس مستقیم قرار گیرد. سیکل‌های بخ زدن و ذوب شدن شامل کاهش دما از ۴/۴ درجه به ۸/۸ - درجه سانتی‌گراد و افزایش دما از ۸/۸ - درجه به ۴/۴ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. که این امر بطور متناوب در مدت زمان بین ۲ الی ۵ ساعت انجام می‌گیرد. در این روش زمان لازم برای افزایش دمای آزمونه، از ۲۰ درصد زمان لازم برای گرم شدن نمونه نباید کمتر باشد. در پایان هر چرخه دمای آزمونه باید در حدود ۴/۴±۱/۷ درجه سانتی‌گراد باشد و دمای آزمونه‌ها نباید از ۱۹/۴ درجه سانتی‌گراد کمتر و از ۶/۱ درجه سانتی‌گراد بیشتر باشد. همچنین در این آزمایش اختلاف دما بین مرکز آزمونه و سطح آن نباید بیشتر از ۲۷/۸ درجه سانتی‌گراد باشد.


در این آزمایش از آزمونه‌های منشوری و یا استوانه‌ای استفاده می‌شود. شعاع، عمق یا عرض آزمونه‌ها نباید کمتر از ۷۶ میلی‌متر و بیشتر از ۱۲۷ میلی‌متر باشد و طول این آزمونه‌ها نباید کمتر از ۲۷۹ میلی‌متر و بیشتر از ۴۰۶ میلی‌متر باشد. نمونه‌های قالب‌گیری شده برای این آزمایش باید به مدت ۱۴ روز قبل از آزمایش در آب آهک عمل آوری شوند و بمدت ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش در شرایط مرتبط نگهداری شوند. آزمایش چرخه ذوب و انجماد را ابتدا با قرار دادن آزمونه‌ها در آب گرم و در چرخه ذوب شدن آغاز کرده و در فواصل زمانی حدود ۳۶ چرخه آزمونه‌ها را از دستگاه خارج نموده و تحت آزمایش آلتراسونیک و امواج فرماصوتی قرار می‌گیرند. آزمایش روی آزمونه‌ها را تا آنجا ادامه داده می‌شود که آزمونه در معرض ۳۰۰ چرخه یخ‌بندان قرار گیرند یا اینکه مدول الاستیسیته دینامیکی آنها به ۶۰ درصد مدول اولیه برسد.

در این آزمایش با اتمام هر ۳۶ چرخه، وضعیت ظاهری، مدول الاستیسیته دینامیکی و شاخص دوام با استفاده از روابط ۳ و ۴ محاسبه می‌گردد [۱۶]

$$P_n = 100 \times \frac{f_1^2}{f^2} \quad \text{رابطه (۳)}$$

$$D_f = \frac{P_n \times N}{M} \quad \text{رابطه (۴)}$$

که در این روابط P_n ، f_1 و f به ترتیب مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی در n چرخه بر حسب درصد، فرکانس طبیعی



شکل ۱. دانه‌بندی سنگدانه‌های مورد استفاده در ساخت آزمونه‌ها (ACI 325.10R)
Fig. 1. Gradations of aggregate used in preparing concrete specimens

جدول ۱. مقدار اجزا در سیمان پرتلند تیپ ۲ مصرفی
Table 1. Components in Portland Cement Type 2

Main Element Composition (%)	FIKCC	Main Element Composition (%)	FIKCC
SiO ₂	20.7±0.3	Insoluble Residue (I.R)	0.6±0.05
Al ₂ O ₃	5±0.2	Free Lime (CaO)	1.7±0.2
Fe ₂ O ₃	3.8±0.2	Ca ₂ S	59±3
CaO ₂	63.2±0.3	Ca ₃ S	22.5±3
MgO ₂	2.3±0.3	C ₃ A	6.4±1.3
SO ₃	2.1±0.4	C ₃ A + C ₂ A	60.4±3
Na ₂ O	0.33±0.06	CaSO ₃	-
Na ₂ O Equivalent	0.53±	Loss On Ignition	2.2±0.4
Cl	0.04		



شکل ۲. الیاف ماکروسنتیک و ابعاد آن‌ها
Fig. 2. Macrosynthetic fibers and their dimensions

اساس استاندارد ASTM C1170 انجام گرفته است. این روش برای رسیدن به کارایی بهینه، مقاومت بتن غلتکی و با استفاده از دستگاه ووب (Vebe) انجام می‌شود. آزمونه‌های در نظر گرفته شده با درصد و ابعاد مختلف الیاف به صورت نشان داده شده در جدول ۳ نامگذاری شده است. همچنین در این جدول نتایج طرح مخلوط از جمله میزان سیمان، آب و زمان ووب ارائه شده است. آزمونه‌های مکعبی با ابعاد ۱۵۰×۱۵۰×۱۵۰ میلیمتر جهت آزمایش آلسوسنیک و مقاومت

اینصورت باعث کاهش کیفیت مقاومت لازم بتن غلتکی می‌شود [۱۴] در این پژوهش نسبت آب به سیمان بر اساس آزمایش ووب (Vebe) مطابق استاندارد ASTM C1176 برای کلیه آزمونه‌ها انجام و از آب شهری دماوند جهت ساخت آزمونه‌ها استفاده شده است.

۳-۳- طرح مخلوط
در این پژوهش، طرح مخلوط بتن بمنظور آزمایش قوام بتن بر

جدول ۲. مشخصات فنی الیاف پلیمری ماکروسنتیک (Mex.200)
Table 2. Specifications of macrosynthetic fibers

پلیمری ترموبلاستیک	نوع مواد اولیه
سفید شفاف	رنگ
تصورت عاج دار	شکل
۴۰ میلیمتر	طول الیاف
۰/۳ میلیمتر	قطر الیاف
اولفین اصلاح شده	رزین پایه
۰/۹۱ گرم بر سانتی متر مکعب	چگالی نسبی
۴۵۰ مگاپاسکال	مقاومت کششی
۱۳/۶ گیگا پاسکال	مدول الاستیسیته
۱۶۰ درجه سانتیگراد	درجه ذوب
۴۵۰ درجه سانتیگراد	درجه احتراق
عالی	مقاومت قلیابی
صفر	جذب آب

جدول ۳. نام‌گذاری طرح مخلوط‌های مختلف در نظر گرفته شده برای درصد وزنی و ابعاد مختلف الیاف
Table 3. label of different mix designs intended for various weight amount and dimensions of fibers

نام آزمونه	نوع طرح مخلوط	میزان سیمان (کیلوگرم بر مترمکعب)	میزان آب (کیلوگرم بر مترمکعب)	زمان (Vebe) (ثانیه)
A	بتن غلتکی فاقد افزودنی	۳۰۵	۱۲۲	۳۰
B-1	بتن غلتکی حاوی ۱٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۰/۵ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۵
B-2	بتن غلتکی حاوی ۲.۵٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۰/۵ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۵
B-3	بتن غلتکی حاوی ۴٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۰/۵ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۰
C-1	بتن غلتکی حاوی ۱٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۲ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۶
C-2	بتن غلتکی حاوی ۲.۵٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۲ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۶
C-3	بتن غلتکی حاوی ۴٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۲ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۷
D-1	بتن غلتکی حاوی ۱٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۴ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۳
D-2	بتن غلتکی حاوی ۲.۵٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۴ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۲
D-3	بتن غلتکی حاوی ۴٪ وزن سیمان الیاف پلیمری ۴ سانتی متری	۳۰۵	۱۳۸	۳۴

۴- بیان و تحلیل نتایج

فشاری در سنین ۷، ۲۸ و ۹۰ روز و آزمونه‌های منشوری ۳۰۰*۱۰۰*۷۵ میلیمتر

۱- نتایج آزمایش مقاومت فشاری

میلیمتری که از برش نمونه های استوانه‌ای با ابعاد ۱۵۰×۳۰۰ میلیمتر

مقاومت فشاری آزمونه‌های مکعبی با طول ضلع ۱۵ سانتی متر

بدست می آید جهت آزمایش چرخه های بیخ زدن و آب شدن تهیه شده

با استفاده از جک هیدرولیکی به دست آمده است. همچنین، وزن

است. همچنین از هر طرح مخلوط دو آزمونه مشابه ساخته می شود. شکل

آزمونه ها قبل و بعد از انجام آزمایش اندازه‌گیری می شود. همچنین،

نمایی از آزمونه های ساخته شده را نشان می دهد.



شکل ۳. آزمونهای ساخته شده در آزمایشگاه
Fig. 3. Specimens made in the laboratory

جدول ۴. نتایج آزمایش مقاومت فشاری برای آزمونه مرجع A
Table 4. Results of compressive strength test for reference specimen A


شماره آزمونه	سن آزمونه	مقاومت فشاری								نسبت پواسون
		اطوال	عرض	ارتفاع	وزن (گرم)		F _{max} محوری (kg)	T _{max} حداکثر باز (kg/cm ²)	LvDT جایگاه کناره ها (mm)	
		ل	عرض	ارتفاع	اولیه	ثانویه				
IAUD-RCC-003	۷	۱۵.	۱۵۰	۱۵۱	۷۸۸۶	۷۹۶۸	۳۶۹۰۰	۱۶۴	۱/۹۸۱	۰/۱۳۳
IAUD-RCC-003	۷	۱۵۱	۱۵۰	۱۵۰	۷۱۱۶	۷۱۹۰	۳۳۳۰۰	۱۴۸	۱/۸۶۱	۰/۱۲۵
IAUD-RCC-004	۲۸	۱۵	۱۵۱	۱۵۱	۷۳۴۲	۷۴۱۱	۳۹۸۰۰	۱۷۸	۲/۹۲۰	۰/۲۰۴
IAUD-RCC-004	۲۸	۱۵۱	۱۵۰	۱۵۱	۷۵۶۰	۷۵۹۰	۴۲۲۰۰	۱۸۴	۲/۴۴۰	۰/۲۲۴
IAUD-RCC-005	۹۰	۱۵.	۱۵۰	۱۵۱	۷۴۹۵	۷۵۲۸	۴۷۹۰۰	۲۰۵	۳/۱۵۱	۰/۲۲۷
IAUD-RCC-005	۹۰	۱۵۱	۱۵۰	۱۵۰	۷۶۷۳	۷۷۵۲	۵۱۵۰۰	۲۳۵	۳/۷۶۷	۰/۲۳۷

فشاری نسبت به آزمونه مرجع را نتیجه داده است در حالی که آزمونهای حاوی الیاف ۲ سانتی‌متری در درصدهای مختلف ۱، ۲/۵ و ۴ درصد به ترتیب ۲۶، ۳۳ و ۷ درصد مقاومت فشاری را بهبود داده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طرح مخلوط با ۲/۵ درصد الیاف ماکروسنตیک با طول ۲ سانتی‌متر طبق نتایج مقاومت فشاری، طرح مخلوط بهینه است.


۴-۲- نتایج آزمایش آلتراسونیک

مدول دینامیکی آزمونهای بتن غلتکی توسط دستگاه آلتراسونیک اندازه‌گیری می‌شود. گزارش مقدماتی نتایج مربوط به آزمونه مرجع A به عنوان نمونه در جدول ۵ ارائه شده است. با استفاده از روابط ۱


تنش و نسبت پواسون نیز محاسبه می‌گردد. به عنوان نمونه نتایج به دست آمده برای آزمونه مرجع A در جدول ۴ ارائه شده است. در ادامه جهت محاسبه مقاومت فشاری آزمونه ها مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، ضریب تصحیح برای آزمونه استاندارد که برای آزمونه های مکعبی با طول ضلع ۱۵ سانتی‌متر مقدار ۰/۸۳ است، اعمال می‌گردد. مقدار مقاومت فشاری برای آزمونه ها با طرح مخلوط مختلف که ۷، ۲۸ و ۹۰ روز عمل‌آوری شده‌اند، به صورت شکل ۴ به دست آمده است. همچنین شکل ۵ و ۶ به صورت خاص مقاومت فشاری ۹۰ روزه آزمونه ها و درصد تغییرات آنها نسبت به آزمونه مرجع A، نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، افزایش الیاف با طول ۰/۵ سانتی‌متر به طور کلی کاهش مقاومت



شکل ۴. مقاومت فشاری آزمونه‌های مختلف عمل آوری شده در طی ۷، ۲۸ و ۹۰ روز
Fig. 4. Compressive strength of the specimens made in 28, 7 and 90 days




شکل ۶. درصد تغییر مقاومت فشاری ۹۰ روزه نسبت به آزمونه مرجع
Fig. 6. The Percentage of the changes in the compressive strength compared to the reference specimen



شکل ۵. تغییرات مقاومت فشاری برای آزمونه‌ها مختلف
Fig. 5. Compressive strength changes in different specimens


جدول ۵. نتایج آزمایش آلتراسونیک برای آزمونه مرجع A
Table 5. Ultrasonic test results for reference specimen A

شماره آزمونه	سن آزمونه	مدول دینامیکی در جهت طولی			مدول دینامیکی در جهت عرضی		
		زمان انتقال (μs)	سرعت پالس (m/s)	سطح سیگنال (%)	زمان انتقال (μs)	سرعت پالس (m/s)	سطح سیگنال (%)
IAUD-RCC-003	۷	۳۵/۹	۴۲۳۱	۹۵	۳۵/۴	۴۲۴۹	۹۶
IAUD-RCC-003	۷	۳۵/۵	۴۱۶۹	۱۰۰	۳۵/۴	۴۱۹۲	۱۰۰
IAUD-RCC-004	۲۸	۳۲/۱	۴۲۸۵	۷۹	۳۵/۳	۴۳۰۵	۷۵
IAUD-RCC-004	۲۸	۳۴/۴	۴۳۰۵	۱۰۰	۳۵/۳	۴۳۲۱	۷۹
IAUD-RCC-005	۹۰	۳۲/۷	۴۳۸۹	۷۰	۳۳/۵	۴۳۷۵	۱۰۰
IAUD-RCC-005	۹۰	۳۵/۱	۴۴۵۲	۸۵	۳۵/۳	۴۴۶۹	۸۸



شکل ۸. درصد تغییرات مدول دینامیکی محاسبه شده با دستگاه آلتراسونیک نسبت به آزمونه مرجع

Fig. 8. The percentage of the changes in the dynamic modulus computed by the ultrasonic device compared to the reference specimen




شکل ۷. مدول دینامیکی آزمونه های ۹۰ روزه با درصدها و طول های مختلف الیاف محاسبه شده با دستگاه آلتراسونیک


Fig. 7. Dynamic modulus of -90day specimens with different percentages and lengths of the fibers computed by the ultrasonic device



(ب)



(الف)



(ج)


شکل ۹. سرعت امواج آلتراسونیک برای آزمونه های ۷، ۲۸ و ۹۰ روزه و حاوی الیاف (الف) ۵، (ب) ۲ و (ج) ۴ سانتی متری

Fig. 9. Ultrasonic Wave Velocity for 7, 28 and 90 day specimens containing (a) 5, (b) 20 (c) 40 mm long fibers

و ۲/۵ درصد الیاف ۲ سانتی متری بهترین عملکرد را از خود نشان داده است.

سرعت امواج آلتراسونیک در آزمونه را نیز می توان مورد ارزیابی قرار داد که برای الیاف با طول های مختلف به صورت شکل ۹ است.

و ۲ مدول دینامیکی آزمونه های بتن غلتکی محاسبه می شوند. مدول دینامیکی برای آزمونه های ۹۰ روزه و درصد تغییر آن ها نسبت به آزمونه مرجع A در شکل های ۷ و ۸ ارائه شده است. مطابق نتایج به دست آمده که همسو با نتایج مقاومت فشاری است، آزمونه حاوی



شکل ۱۰. سرعت امواج آلتراسونیک برای ۹۰ روزه حاوی ابعاد و درصدهای مختلف الیاف ماکروسننتیک

Fig. 10. Ultrasonic Wave Velocity for 90 day specimens containing different dimensions and percentages of macrosynthetic fibers

جدول ۶. نتایج آزمایش بخ زدن و آب شدن مربوط به آزمونه مرجع A
Table 6. Results of the freeze and thaw test for reference specimen A


توضیحات (وضعیت ظاهری آزمونه)	شاخص دوام	مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی	فرکانس طولی اصلی بعد از N سیکل (f _N)	شماره سیکل (N)	فرکانس اولیه (f)	شماره آزمونه
سالم، حفظ وضعیت کلی قبل از آزمایش	۱۲	۹۹	۶۴۴۵	۳۶	۶۴۶۷	A
سالم، حفظ وضعیت کلی قبل از آزمایش	۲۴	۹۹	۶۴۳۳	۷۲		
سالم، حفظ وضعیت کلی قبل از آزمایش	۳۷	۹۸	۶۴۱۲	۱۱۲		
سالم، حفظ وضعیت کلی قبل از آزمایش	۴۸	۹۸	۶۳۸۹	۱۴۸		
سالم، حفظ وضعیت کلی قبل از آزمایش	۵۹	۹۷	۶۳۶۳	۱۸۴		
سالم، حفظ وضعیت کلی قبل از آزمایش	۷۱	۹۶	۶۳۴۲	۲۲۰		
سالم، حفظ وضعیت کلی قبل از آزمایش	۸۱	۹۵	۶۲۹۹	۲۵۶		
سالم، حفظ وضعیت کلی قبل از آزمایش	۹۱	۹۴	۶۲۸۲	۲۹۲		
سالم، کمی ریزش دانه در گوشدها و لبه های آزمونه	۹۵	۹۴	۶۲۷۸	۳۰۴		

چرخه های بخ زدن و آب شدن، شاخص دوام آزمونه ها مورد مقایسه شکل ۱۱ شاخص دوام آزمونه های با درصدها و طول های مختلف الیاف بر حسب شماره سیکل و شکل ۱۲ مقدار نهایی شاخص دوام آزمونه ها را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود به طور کلی، مقادیر شاخص دوام برای آزمونه بدون الیاف (طرح مخلوط A)، بیشتر از شاخص دوام سایر آزمونه ها می باشد و در واقع می توان نتیجه گرفت که افزودن الیاف موچب کاهش مقاومت بتن غلتکی در برابر چرخه های بخ زدن و آب شدن می شود. البته درصد بیشتر الیاف ماکروسننتیک نسبت به درصد های کمتر آن، بهبود نسبی دوام آزمونه ها را نتیجه داده است (در هر سه اندازه استفاده شده برای


همچنین سرعت امواج آلتراسونیک در آزمونه های ۹۰ روزه بحسب مقدار الیاف موجود در آزمونه ها به صورت شکل ۱۰ است. مشابه با نتایج پیشین، طبق سرعت موج آلتراسونیک نیز می توان نتیجه گرفت که افزودن ۲/۵ درصد الیاف ماکروسننتیک ۲ سانتی متری موج بیشترین بهبود در بتن غلتکی می شود.

۴-۳- نتایج آزمایش بخ زدن و آب شدن

جدول ۶ نمونه های از نتایج به دست آمده از آزمایش چرخه بخ زدن و آب شدن برای آزمونه مرجع A نشان می دهد. در ادامه جهت بررسی اثر الیاف بر مقاومت آزمونه تحت



شکل ۱۱. شاخص دوام آزمونهای بتن غلتکی بر حسب تعداد چرخه‌های بخ زدن و آب شدن
Fig. 11. Durability Index of RCC specimens in terms of the number of freezing-thawing cycles




شکل ۱۲. شاخص دوام آزمونهای بتن غلتکی بر حسب درصد و طول الیاف ماکروسنتتیک به کار رفته در آنها
Fig. 12. Durability Index of RCC specimens in terms of percentage and length of macrosynthetic fibers

۵- نتیجه‌گیری

در این پژوهش، اثر استفاده از الیاف ماکروسنتتیک با طول‌ها و مقادیر وزنی مختلف بر مقاومت فشاری و دوام بتن‌های غلتکی در برابر چرخه‌های بخ زدن و آب شدن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ۱۰٪ مخلوط مختلف، که در آن‌ها ۱، ۲/۵ و ۴ درصد وزنی سیمان الیاف با طول‌های ۰/۵، ۰/۲ و ۰/۴ سانتی‌متری در نظر گرفته شد. جهت تعیین مقاومت فشاری آزمونهای جک هیدرولیکی و دستگاه آتراسونیک استفاده شدند. همچنین، آزمونهای تحت ۳۰۰ چرخه بخ زدن و آب شدن قرار دادند. برخی از نتایج به دست آمده از این تحقیق عبارتند از:

الیاف درصد بیشتر الیاف نسبت به درصدهای کمتر آن شاخص دوام بیشتر را نتیجه داده است. شکل ۱۳ درصد کاهش شاخص دوام آزمونهای نسبت به آزمونهای بدون الیاف (A) را نشان می‌دهد. مطابق با نتایج نشان داده شده در این شکل، به طور میانگین، افزودن الیاف ماکروسنتتیک، کاهش ۳۰٪ درصدی شاخص دوام آزمونهای بتن غلتکی را به همراه داشته است. این مساله می‌تواند به دلیل عدم پخش یکنواخت الیاف در تمام بتن و تجمع آنها در برخی نقاط باشد. جهت بررسی بیشتر نیاز است تا نحوه پراکندگی الیاف در درون آزمونهای بتن غلتکی مورد ارزیابی قرار گیرند.



شکل ۱۳. درصد کاهش شاخص دوام آزمونه‌های حاوی مقادیر و طول‌های مختلف الیاف نسبت به آزمونه بدون الیاف ماکروسنتتیک
Fig. 13. Percentage of decrease in durability index of specimens containing different values and lengths of fibers compared to macrosynthetic fibers

آزمونه‌های دارای الیاف ۴ سانتیمتری تأثیری در دوام نداشته است و الیاف ۲ سانتیمتری کاهش داشته است و در الیاف ۰/۵ سانتیمتری به صورت کاهشی و افزایشی بوده است.

هر چه طول الیاف به کار رفته در آزمونه‌های بتن غلتکی کوچکتر باشد، میزان کاهش شاخص دوام در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن بیشتر است.

کاهش دوام آزمونه‌های بتن غلتکی حاوی الیاف ماکروسنتتیک را می‌توان به علت عدم قرارگیری همگن الیاف در آزمونه‌ها دانست.

۶- مراجع

- [1] Harrington, F. Abdo, W. Adaska, C.V. Hazaree, H. Ceylan, F. Bektas, Guide for roller-compacted concrete pavements,(2010).
- [2] Ministry of Industry and Mines Deputy Development, Planning and Technology, Technical knowledge codification of polypropylene fiber reinforced concrete mixture design in order to achieve lighter and more resistant concrete pavement, (2009) (in Persian)
- [3] A. Rezaei, M.R. Keymanesh, Investigating the effect of different fibers on tensile and compressive strength of roller-compacted concrete pavement, in: International conference on civil engineering, Permanent secretariat of

- با انجام آزمایش مقاومت فشاری با استفاده از جک هیدرولیکی مشاهده شد که افزودن الیاف ۰/۵ سانتیمتری منجر به کاهش مقاومت فشاری و الیاف‌های ۲ و ۴ سانتیمتری افزایش مقاومت فشاری می‌شود.

- آزمونه حاوی ۲/۵ درصد الیاف ماکروسنتتیک با طول ۲ سانتیمتر طبق نتایج مقاومت فشاری، که افزایش ۳۳ درصدی مقاومت فشاری را نتیجه داده است، به عنوان طرح مخلوط بهینه معرفی می‌گردد.

- ارزیابی نتایج مدول دینامیکی به دست آمده از آزمایش آلتراسونیک و سرعت موج آلتراسونیک در آزمونه‌ها نیز نتایجی مشابه با آزمایش مقاومت فشاری نشان داده است.

- مطابق با آزمایش آلتراسونیک نیز آزمونه حاوی ۲/۵ درصد الیاف ماکروسنتتیک با طول ۲ سانتیمتر، به عنوان طرح مخلوط بهینه انتخاب می‌شود.

- کاهش مقاومت فشاری آزمونه‌های حاوی الیاف ۰/۵ سانتیمتری می‌تواند ناشی از تجمع الیاف و عدم پخش یکنواخت آن‌ها در آزمونه باشد.

- نتایج آزمایش‌های چرخه یخ زدن و آب شدن نشان می‌دهد که به طور کلی افزودن الیاف ماکروسنتتیک منجر به کاهش دوام آن‌ها در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن می‌شود.

- در حالت استفاده از الیاف، افزایش درصد الیاف در

- [10] C. Hazaree, H. Ceylan, K. Wang, Influences of mixture composition on properties and freeze-thaw resistance of RCC, *Construction and Building Materials*, 25(1) (2011) 313-319.
- [11] N. Delatte, C. Storey, Effects of density and mixture proportions on freeze-thaw durability of roller-compacted concrete pavement, *Transportation research record*, 1914(1) (2005) 45-52
- [12] M. R. Ahadi, K. Siamardi, Laboratory study of durability of roller-compacted concrete pavement under freezing and melting cycles, *Journal of management system* 26(70), (2012). (in Persian)
- [13] K. Siamardi, O. Taherianpour, Evaluation of the effect of cement paste volume on the resistance of roller-compacted concrete pavement mixtures without chemical air entrainment additives under freezing cycles, in: urban management and sustainable development, Islamshahr, 2013. (in Persian)
- [14] Vice president of Strategic Planning and supervision, guideline for design and construction of rolled compacted concrete pavements, 2009. (In Persian)
- [15] ACI, Report on roller compacted concrete pavement, in: Farmington Hills, MI: American Concrete Institute, 1995, pp15-3.
- [16] ASTM. Committee C-9 on Concrete Aggregates, Standard test method for resistance of concrete to rapid freezing and thawing, ASTM International, 2008.
- the conference, Tehran, 2016. (in Persian)
- [4] N. Taheri, S. Ahmadi, M. Malekiha, The effect of using polypropylene fibers on concrete pavement, in: third international conference on new achievements in civil engineering, University of Applied Sciences and Technology, 2016. (in Persian)
- [5] V. Naderi Zarnaghi, A. Eftekhari, A. Foroghi Asl, Improvement of mechanical properties of roller-compacted concrete pavement using polymeric fibers, in: 6th National Conference of Concrete, Tehran, 2014. (in Persian)
- [6] M. Madhkhan, S. Nouruzi, Reinforcing roller-compacted concrete pavement with woven glass fiber networks, in: 9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan university of technology, 2012. (in Persian)
- [7] H. Rooholamini, A. Hassani, M. Aliha, Evaluating the effect of macro-synthetic fibre on the mechanical properties of roller-compacted concrete pavement using response surface methodology, *Construction and Building Materials*, 159 (2018) -517-529.
- [8] J. LaHucik, S. Dahal, J. Roesler, A.N. Amirkhanian, Mechanical properties of roller-compacted concrete with macro-fibers, *Construction and Building Materials*, 135 (2017) 440-446.
- [9] F. ZHANG, S.-c. LI, S.-k. LI, Three-dimensional Random Damage Prediction Model of Concrete Caused by Freeze-thaw, *Journal of Civil, Architectural & Environmental Engineering*, 1. (2011)

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم

A. Shafiepour, SH. Shabani, F. Faezi, *Effects of Dimensions and Amount of Polymer Fibers on the Strength and Durability of Roller-Compacted Concrete under Freeze-Thaw cycling*, Amirkabir J. Civil Eng., 52(10) (2021) 2593-2606.

DOI: [10.22060/ceej.2019.15840.6052](https://doi.org/10.22060/ceej.2019.15840.6052)



